Fiche technique Bande EPDM

Fabricant
SFS intec
39, rue Georges Méliès, BP 55
F-26902 VALENCE Cedex 9
Tél: 04 75 75 44 22, Fax: 04 75 75 44 93
fr.valence@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz

Schéma coté :

Domaine d'application :
Etanchéité des ossatures secondaires bois ou métallique en façade ventilée.





Matière
Bande : feuille de caoutchouc synthétique à base d'EPDM, homogène, souple et élastique, sans plastifiant, de couleur noire.

Coloris : noir

Information :
La bande de protection doit offrir une largeur égale à la largeur vue du chevron augmentée de 20 mm (CSTB-Cahier 3316)

Caractéristiques :
– résistance aux UV et à l'ozone
– grande souplesse, facilité d'installation
– aide au positionnement

Caractéristiques	Normes	Valeurs
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur	DIN 52 615	μ=60.000
Coefficient SD (épaisseur de la lame d'air équivalente)	DIN 52 615	≥ 24 M
Résistance à la rupture		> 7 N/mm²
Allongement à la rupture		400 %
Dureté shore A	DIN 53 505	65°C
Température de stockage		45°C
Durée de stockage		EPDM : illimité Adhésif : 12 mois

Conditionnement :

– rouleaux de 25 m
– épaisseur : 0,70 mm
– largeur vue : 60 - 100 mm
  Autres largeurs ou épaisseur : nous consulter

Date: Juin 2012

SFS intec est membre de l'AFFIX

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant

© Modèle de fiche protégé selon les règles de la propriété intellectuelle

Association des fabricants de fixations mécaniques